

Fiche Technique n°E25: SABBIATO

Finition décorative à effet rustique «muro di campagna»

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation Conseillée:** pour les intérieurs
- **Emballage:** pots de 1 litre et de 4 litres
- **Composition:** résine styrolène-acrylique en phase aqueuse avec microsphères, additifs spéciaux et charges sélectionnées
- **Couleurs:** 36 couleurs réalisables avec les **Toners T**
- **Application:** pour obtenir l'effet il faut appliquer 2 couches de produit
- **Rendement théorique:** 4-5 m²/L pour les deux couches (en fonction de la technique d'application)
- **Dilution:** le produit est prêt à l'emploi
- **Stockage:** à températures comprises entre +5°C et +35°C car le produit craint le gel.
- **Nettoyage des Outils:** à l'eau tiède

CONDITIONS D'APPLICATION

- **Préparation de la surface:** Les supports doivent être propres et sains.
- **Préparation de la couleur:** Ajouter le **TONER T** de la couleur désirée à la base de **SABBIATO** neutre en suivant les indications du formulaire.
Exemple:

Couleur	Ajouter le TONER T	Quantité de toner demandé par une confection de 4 litres	Quantité de toner demandé par une confection de 1 litre
SA.050	T050	1 toner	¼ toner
SA.051	T050	½ toner	1/8 toner
SA.052	T050	¼ toner	1/16 toner

Mélanger soigneusement le produit. Si vous utilisez plusieurs pots, mélanger la quantité nécessaire dans un récipient de capacité opportune pour obtenir une couleur le plus homogène possible.

- **Conditions pour l'application:** La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

CYCLE D'APPLICATION

Technique d'application de la sous-couche SINTONIA

Après un nettoyage soigné, reboucher les éventuels lézards et imperfections à l'aide d'un enduit adapté. L'emploi de **ISOLANTE FISSATIVO IS 350** est conseillé sur supports neufs et surfaces poreuses. Appliquer la sous-couche pour décoratifs **SINTONIA** de couleur BLANC ou une peinture lessivable de haute qualité au pinceau ou au rouleau.

Techniques d'application de la finition SABBIATO

Pinceau+Spatule en PVC



Appliquer une première couche de **SABBIATO** en utilisant un pinceau du type spalter ou un pinceau plat. Étaler le produit sur la surface avec des mouvements alternés de sorte que la quantité soit homogène.

Après 2 à 3 heures, appliquer une deuxième couche de **SABBIATO** selon la même méthode; attendre quelques minutes et avant que le séchage complet, lisser la surface en utilisant la spatule spéciale en PVC.

Le lissage permet de réduire éventuelles accumulations et permet l'effet blanchissant qui caractérise la finition **SABBIATO**.



Gant



Tremper le gant dans le bac de **SABBIATO** et appliquer le produit sur le support en effectuant des mouvements circulaires, jusqu'à obtenir une finition adéquatement homogène. Après 2 à 3 heures appliquer une deuxième couche de **SABBIATO** selon la même méthode; attendre quelques minutes et avant séchage complet lisser la surface en utilisant la spatule spéciale en PVC.

Le lissage permet de réduire éventuelles accumulations et permet l'effet blanchissant qui caractérise la finition **SABBIATO**.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de la commune expérience dans le secteur sans garanties spécifiques implicites ou explicites. L'application et l'emploi de nos produits ont lieu au dehors de nos possibilités de contrôle et donc sont sur l'exclusive responsabilité de l'utilisateur.